

技术参数

产品规格: MCN 1500B
成分: 15%玻璃纤维 +0.45%蓝色 +84.55%聚四氟乙烯

| 性能指标 | 检测方法 | 单位 | 非流动性 | 流动性 |
|------------------|-------------|--------------------|------|-----|
| 堆积密度 | ASTM D-4849 | g/L | -- | 780 |
| 平均粒径, D50 | ASTM D-4894 | μm | -- | 670 |
| 流动性 | INTERNAL | Sec/50g | -- | 2.2 |
| 比重 | ASTM D-4894 | g/cm | 2.2 | 2.2 |
| 硬度 | ASTM-D2240 | | 62 | 63 |
| 抗拉强度 | ASTM D-4894 | M Pa | 24 | 24 |
| 伸长率 | ASTM D-4894 | % | 340 | 342 |
| 收缩率 | INTERNAL | % | 2.3 | 2.3 |
| 建议模具压力 | | Kg/cm ² | 500 | 550 |
| 最大烧结温度 | | °C | -- | 380 |

生产公司: 青岛中韩塑料有限公司
中国/山东/青岛

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------------|
| (1) 批准人: :HYUNHEE, HONG | (2) 版本号. 02 | (3) 编辑日期: 2012/08 |
|---------------------------|---------------|---------------------|