

## 技术参数

产品规格: MCN 1500GR  
成分: 15%玻璃纤维 +5%石墨 +80%聚四氟乙烯

性能指标	检测方法	单位	非流动性	流动性
堆积密度	ASTM D-4849	g/L	--	770
平均粒径, D50	ASTM D-4894	μm	--	670
流动性	INTERNAL	Sec/50g	--	2.3
比重	ASTM D-4894	g/cm	2.2	2.21
硬度	ASTM-D2240		60	61
抗拉强度	ASTM D-4894	M Pa	21	22
伸长率	ASTM D-4894	%	330	325
收缩率	INTERNAL	%	2.4	2.4
建议模具压力		Kg/cm <sup>2</sup>	500	550
最大烧结温度		°C	--	380

生产公司: 青岛中韩塑料有限公司  
中国/山东/青岛

( 1 ) 批准人: :HYUNHEE, HONG

( 2 ) 版本号. 02

( 3 ) 编辑日期: 2012/08