

## 技术参数

产品规格: MCN 1500M  
成分: 15%玻璃纤维 +5%二硫化钼 +80%聚四氟乙烯

| 性能指标             | 检测方法        | 单位                 | 非流动性 | 流动性 |
|------------------|-------------|--------------------|------|-----|
| 堆积密度             | ASTM D-4849 | g/L                | --   | 770 |
| 平均粒径, <b>D50</b> | ASTM D-4894 | μm                 | --   | 670 |
| 流动性              | INTERNAL    | Sec/50g            | --   | 2.2 |
| 比重               | ASTM D-4894 | g/cm               | 2.21 | 2.2 |
| 硬度               | ASTM-D2240  |                    | 59   | 60  |
| 抗拉强度             | ASTM D-4894 | M Pa               | 21   | 22  |
| 伸长率              | ASTM D-4894 | %                  | 350  | 340 |
| 收缩率              | INTERNAL    | %                  | 2.4  | 2.3 |
| 建议模具压力           |             | Kg/cm <sup>2</sup> | 500  | 550 |
| 最大烧结温度           |             | °C                 | --   | 380 |

生产公司: 青岛中韩塑料有限公司  
中国/山东/青岛

( 1 ) 批准人: :HYUNHEE, HONG

( 2 ) 版本号. 02

( 3 ) 编辑日期: 2012/08