

技术参数

产品规格: MCN 15GR
成分: 15%石墨 +85%聚四氟乙烯

性能指标	检测方法	单位	非流动性	流动性
堆积密度	ASTM D-4849	g/L	--	780
平均粒径, D50	ASTM D-4894	μm	--	670
流动性	INTERNAL	Sec/50g	--	2.3
比重	ASTM D-4894	g/cm	2.15	2.15
硬度	ASTM-D2240		61	62
抗拉强度	ASTM D-4894	M Pa	22	23
伸长率	ASTM D-4894	%	280	270
收缩率	INTERNAL	%	2.2	2.2
建议模具压力		Kg/cm ²	500	550
最大烧结温度		°C	--	380

生产公司: 青岛中韩塑料有限公司
中国/山东/青岛

(1) 批准人: :HYUNHEE, HONG

(2) 版本号. 02

(3) 编辑日期: 2012/08