

技术参数

产品规格: MCN 10CARF
成分: 10% 碳纤维 +90%聚四氟乙烯

性能指标	检测方法	单位	非流动性	流动性
堆积密度	ASTM D-4849	g/L	--	710
平均粒径,D50	ASTM D-4894	μm	--	660
流动性	INTERNAL	Sec/50g	---	2.2
比重	ASTM D-4894	g/cm	2.18	2.18
硬度	ASTM-D2240		66	67
抗拉强度	ASTM D-4894	M Pa	29	30
伸长率	ASTM D-4894	%	290	300
收缩率	INTERNAL	%	2.21	2.21
建议模具压力		Kg/cm ²	500	550
最大烧结温度		℃	--	380

生产公司: 青岛中韩塑料有限公司
中国/山东/青岛

(1) 批准人: :HYUNHEE, HONG (2) 版本号. 02 (3) 编辑日期: 2012/08