

技术参数

产品规格: MCN 10EKONOL
成 分: 10%EKONOL + 90%聚四氟乙烯

性能指标	检测方法	单位	非流动性	流动性
堆积密度	ASTM D-4849	g/L	--	--
平均粒径, D50	ASTM D-4894	μm	--	--
流动性	INTERNAL	Sec/50g	--	--
比重	ASTM D-4894	g/cm	2.2	--
硬度	ASTM-D2240		63	--
抗拉强度	ASTM D-4894	M Pa	23	--
伸长率	ASTM D-4894	%	320	--
收缩率	INTERNAL	%	2.1	--
建议模具压力		Kg/cm ²	500	--
最大烧结温度		°C	--	--

生产公司: 青岛申韩塑料有限公司
中国/山东/青岛

(1) 批准人: :HYUNHEE, HONG

(2) 版本号. 02

(3) 编辑日期 : 2012/08