

技术参数

产品规格: SHD
成分: 100% 聚四氟乙烯

性能指标	检测方法	单位	非流动性	流动性
堆积密度	ASTM D-4849	g/L	--	820
平均粒径, D50	ASTM D-4894	μm	--	600
流动性	INTERNAL	Sec/50g	--	2
比重	ASTM D-4894	g/cm	2	2.17
硬度	ASTM-D2240		60	60
抗拉强度	ASTM D-4894	M Pa	37	37
伸长率	ASTM D-4894	%	370	370
收缩率	INTERNAL	%	2	2
建议模具压力		Kg/cm ²	550	550
最大烧结温度		°C	--	380

生产公司: 青岛申韩塑料有限公司
中国/山东/青岛

(1) 批准人 : :HYUNHEE, HONG

(2) 版本号. 02

(3) 编辑日期 : 2012/08